

LĪMĒTO KOKSNES KONSTRUKCIJU KVALITĀTES KRITĒRIJI



Līmēto konstrukciju izgatavošana notiek saskaņā ar LVS EN 14080:2013, papildus tam Easywood, SIA piedāvā sekojošu kvalitātes kritērijus:

	KRITĒRIJS	INDUSTRIĀLĀ (NEREDZAMĀ) VIRSMAS KVALITĀTE	STANDARTA VIZUĀLĀ KVALITĀTE	AUGSTA VIZUĀLĀ KVALITĀTE
1.	Pilnībā apauguši zari	Pieļaujams		
2.	Izkrituši un izkrītoši zari ar mizas ieaugumu	Līdz $\varnothing \leq 30$ mm pieļaujams; no > 30 mm labojams ar koka korķiem	Līdz $\varnothing \leq 20$ mm pieļaujams; no > 20 mm labojams ar koka korķiem	Līdz $\varnothing \leq 5$ mm pieļaujams
3.	Sveķu ailes (Piegādes laikā)	Pieļaujams	Līdz 5 mm platumam ir pieļaujams	Līdz 3 mm platumam ir pieļaujams
4.	Pieļaujami defektu labojumi ar laiviņām, gariem ielāpiem un apaļām tapām	Nav nepieciešams	Pieļaujams	
5.	Koksnes špaktelmasas izmantošana spraugu aizpildīšanai (ielāpu skaits nav ierobežots)	Nav nepieciešams	Pieļaujams ar ražotāja un klienta saskaņošanu	
6.	Kukaiņu ejas, bojājumi	Līdz 2 mm platumam ir pieļaujams	Līdz 2 mm platumam ir pieļaujams	Nav pieļaujams
7.	Serde	Pieļaujams		Nav pieļaujams redzamās lamelēs

8.	Žūšanas plaisas (Var rasties piegādes laikā)	Nav ierobežotas	Līdz 3mm platumam	Līdz 3mm platumam
9.	Zilējums	Nav ierobežots	Pieļaujams redzamās lamelēs līdz 10%	Nav pieļaujams
10.	Virsmas vizuāla/ķīmiskā sabojāšanās (Var rasties piegādes laikā)	Nav pieļaujams		
11.	Līmētas koka sijas virsmas raupjum, nenoveļētais laukums	Visas skaldnes ēvelētas, šķautnes – fāzītes. Neēvelētas virsmas laukums pieļaujams 5%, taču ne dziļāks kā 3mm.		
12.	Mizas ieaugums	Pieļaujams	Visas skaldnes ēvelētas, šķautnes – fāzītes kinemātiskais vilknis līdz 1mm	Visas skaldnes ēvelētas, šķautnes – fāzītes kinemātiskais vilknis līdz 0,5mm
13.	Izrāvumi no pēcāstrādes	Pieļaujams	Lameles platumā ne vairāk kā 10mm un ne garāku kā 60mm.	Nav pieļaujams

Notes:

1. Žūšanas plaisas līmētajām sijām, kas var rasties klimata izmaiņu gadījumā, to stiprību neietekmē tik būtiski kā masīvkoka sijām, tāpēc to parādīšanās līmētās sijas ekspluatācijas laikā nav uzskatāma par galaproduktu defektu.
2. Ja pasūtījumā netiek atrunāta līmēto siju kvalitāte, tad tiek ražota līmēta sija ar **standarta virsmas kvalitāti.**